

1K-Hydro-Farblack wasserverdünnbar, auf Acrylat-PU-Basis	Information technique
---	------------------------------

Description du produit	très couvrant et bonne adhérence Bonne résistance A l'abrasion et à la lumière
Champ d'utilisation	vernissage du bois pour l'intérieur, par ex. lames, jouets, ...
Application	pinceau, au rouleau, pistelage (gobelet, airmix, airless etc.) ASI-Couleur V-86 est prêt à l'emploi et ne devrait être dilué qu'occasionnellement A raison de 5 % avec de l'eau.
Rendement	env. 80 - 150 g/m ² par couche
Données Techniques	Viscosité: env. 40 - 45 sec/DIN 4 mm Extrait sec: env. 30 % Séchage: hors poussière après env. 30 min. Sec au toucher après env. 45 min. Ponçable après env. 2 - 3 heures Empilable après séchage d'une nuit Le séchage forcé après un temps de stockage de 10 – 15 Min. possible Densité: env. 1,03 kg/l (selon la couleur)
Référence	Matités disponibles soyeux Couleur: blanche, collection ASI, RAL et NCS (d'autres possibles sur demande) Emballages: 1, 5, 10 et 25 kg
Durée du stockage	Bien fermé et au frais minimum 6 mois
Normes remplies	DIN 68861, part 1C (surface de meubles) DIN 53160 (résistance à la salive et transpiration) DIN EN 71, III (sécurité sur les jouets)
Classe de toxicité	libre No OFSP T 619000 Transport: pas de prescriptions de transport Contient moins de 3 % de solvants (COV). Pas de point de combustion Prenez garde à nos données techniques sur les emballages
Traitement du support	Ponçage de préparation (grain 180 – 220)
Application	minimum. 2 x ASI-Color V-86
Exemple d'application	Jouets 1 x ASI-Color V-86 égrenage grain 280 - 320 1 x finition avec V-86 ou avec le Vernis spécial pour Jouets
Nettoyage des app.	Encore frais avec de l'eau, sinon avec le dilutif de nettoyage P-86 ou Jet-Reiniger
Attention	Le produit est sensible au gel!

Generalvertretung CH: Böhme AG, Stationsstrasse 37, CH-3097 Liebefeld
Telefon 031/971 11 63, Telefax 031/971 78 22