



SATIN-COLOR TL-3000[®]

peinture ASS couvrante diluable à l'eau

Fiche technique

Indications

SATIN-COLOR est une peinture ASS couvrante, très élastique, sans solvants (à base d'eau), résistant aux intempéries et laissant respirer le bois. Le liant qui entre dans sa composition laisse une ventilation permanente contre l'humidité qui peut résider. SATIN-COLOR est développé à la base de la toute nouvelle technologie ASS (Aqua-Stop-Système).
SATIN-COLOR forme un liant chimique avec son support (extrême adhérence). Et pour cela il est également recommandé pour la rénovation. Après séchage, le traitement est sans odeur et totalement biodégradable.

Emploi

Pour des finitions couvrantes satinées pour bois à l'extérieur comme à l'intérieur (également pour les chambres à coucher). Par exemple pour les façades en bois, sous-toitures, palissades, pergolas, etc...

Applications

Méthodes d'applications horizontales, industrielles (gicler, verser, sous vacuum)
SATIN-COLOR TL-3000 devrait être employé non-dilué. Pour l'application industrielle il peut être dilué avec maximum 10% d'Aqua-Stop satin. A ne pas employer en-dessous de 5°C ni à l'exposition direct du soleil. Bien remuer avant l'emploi.

Rendement/utilisation

Environ 140 grs/m² par couche. Le rendement exact est à contrôler après un essai.

Données techniques

Séchage à 20° et 65% RF

Hors poussière après env. 30 min.

Retouchable après env. 2h

Empilable après env. 8h

Un séchage artificiel possible max.+ 40°C

Epaisseur: 1.1 – 1.3 (suivant la couleur)

Corps solides: env. 52%

Viscosité: env. 100 sec. DIN 4 mm

Les intempéries peuvent retarder la durée de séchage.

Informations

Aspect: mi-mat

Couleurs: blanc, RAL et NCS (d'autres tons sont possibles sur demande)

Emballages: 5 & 25 kg

Conservation

Bien fermé et au frais se garde min. 6 mois

Classe de toxique

Hors classe toxique **BAG T No 619000** **Transport:** pas de prescriptions spéciales

Préparation

Le fond doit être propre, sec, sans graisses ni corps gras. Les bordures doivent être arrondies.

Les fonds très usés doivent être poncés soigneusement (d'une couche) et les angles vifs doivent être arrondis. De légers restes de peintures peuvent être nettoyés avec de l'ammoniaque puis poncés.

Application

3 couches pour l'extérieur (1 couche sur place au chantier recommandé)

Epaisseur globale de la surface: 120my (surface de l'épaisseur séchée)

Traitement ultérieur

Avec SATIN-COLOR ou avec AQUA-STOP satin (incolore)

Exemple d'utilisation

Nouvelles façades en bois Blancs et tons pastelles

1 x SATIN-GRUND (blanc/neutre)

2 x SATIN-COLOR TL-3000

Nouvelles façades en bois

3 x SATIN-COLOR TL-3000

Nettoyage des appareils

tant que le produit n'est pas sec, avec de l'eau; ensuite avec Jet-Reiniger

Informations importantes

Sensible au gel ! Vous pouvez aussi obtenir SATIN-COLOR TL-3000 pour peindre et pour les fenêtres. L'extériorisation de la visibilité de la substance contenu dans le bois (sur la couleur) ne doit jamais être exclue et doit être acceptée en tant que qualité du bois.

BERNISCHE LACK- UND FARBENFABRIK

Böhme AG, Stationsstrasse 37, CH-3097 Liebefeld, Telefon 031/971 11 63, Telefax 031/971 78 22