

**böhme ag**

Stationsstrasse 37 , CH-3097 Liebefeld , Tel. 031/ 971 11 63 , Fax 031/ 971 78 22

Fiche Technique

# Vernis clair PU 404

04040-f

**VERNIS CLAIR PU** durcissant à l'humidité de l'air, incolore

**VERNIS PU 404** donne un film à la fois dur et élastique. Par l'usure du temps et de la lumière ce vernis de protection farine jaunit seulement très faiblement.

**VERNIS PU 404** protège toutes les surfaces du bois contre l'humidité, les huiles, les carburants et les attaques chimiques ainsi que contre l'abrasion.

**VERNIS PU 404** est en vente en: **brillant, soyeux, mi - mat et mat** .

La Viscosité se monte de 17 - 19 secondes selon DIN 4 20 °C

**CLASSE DE TOXICITE 4**

BAG T Nr. 691004

Le produit contient du dilutif nitro et est inflammable. Utilisez avec une bonne ventilation. Prenez garde aux étiquettes d'avertissement (de toxicité) sur nos bidons.

## ATTENTION

Dilutif nitro et le dilutif universel peuvent former des bulles et accélérer le procédé chimique. Mais ils peuvent être utilisés pour le nettoyage **tout de suite** après l'emploi. Le séchage entre les deux couches ne devrait pas durer plus de 24 heures sinon un ponçage est nécessaire pour éviter des difficultés avec l'adhésion, également pour du vernissage sur les veilles couches.

**VERNIS PU 404** doit être conservé dans des récipients métalliques sous vide d'air, car l'humidité entraîne une réaction qui augmente d'abord la viscosité, jusqu'à la gélification.

## APPLICATION

**VERNIS PU 404** peut être utilisé avec pistolet, airless, rouleau ou avec pinceau. Le produit est prêt à l'emploi est peut être dilué suivant les besoins mais utilisez le **Dilutif au Pinceau R 1015** ou le **Dilutif PU 1210**.

## EMPLOI RECOMMANDE

Vernir 2 à 3 fois selon usage (avant de continuer, attendez jusqu'à ce que la surface ne colle plus).

La matière est hors poussière après env. 25 - 40 min., sec au toucher après env. 60 à 90 min. et ponçable après env. 2 - 4 heures selon les conditions.

1 litre **VERNIS PU 404** suffit pour environ 7 - 8 m<sup>2</sup> par couche.